

CENTRE TECHNIQUE DU TEXTILE "CETTEX"

SERVICE LABORATOIRE

CHIMIE, EQL 08/5/1/C02

Rév.5 Date : 05/2022

DOSSIER : AZ-5976(2026)

FICHE D'ESSAI : 3/7

OPERATEUR : NHH



EXECUTE LE : 09/09/2026

SOLIDITE DES COLORIS AU FROTTEMENT

(sec et mouillé)

(A)

RESULTATS

Notre Réf		5976/2026	
Sens:Chaîne (Sec)	Sens:Trame (Sec)	Sens:Chaîne (mouillé)	Sens:Trame (mouillé)
* Dégorgement sur témoin coton :	* Dégorgement sur témoin coton :	* Dégorgement sur témoin coton :	* Dégorgement sur témoin coton :
4/5		4/5	
			

OBSERVATIONS :

CONDITIONS D'ESSAIS :

Les essais sont effectués :

- Selon les prescriptions de la norme ISO 105 X12 (2016).
- à l'aide du crockmètre N° 29 équipé d'une cheville cylindrique de $(16 \pm 0,1)$ mm de diamètre et qui exerce une force de $(9 \pm 0,2)$ N.

Les éprouvettes sont conditionnées en atmosphère normale des textiles pendant **24 Heures**

Le mouillage préalable est de **96%**

La cotation est faite sous la cabine de lumière N°30, sous la lumière D65. Cette cotation est exprimée à l'aide d'indice compris entre 1 et 5

* Indice 1 : très intense - Indice 2 : intense - Indice 3 : moyen - Indice 4 : léger - Indice 5 : nul