

SERVICE LABORATOIRE

CHIMIE, EQL 08/5/1/P54

Rév.0 Date : Février 2013

Réf Dossier : AZ-5976(2026)

Fiched'essai : 4/7

Opérateur : NS

Exécuté le : 04/09/2026

Détermination de la force maximale d'arrachement des boutons**RÉSULTATS :**

Notre Référence :	5976/2026
Valeurs individuelles des forces de rupture (en N)	353.4
	344.2
	351.7
	318.8
	354.2
Valeur moyenne (en N)	344

CONDITIONS D'ESSAIS :

- Les essais sont effectués selon la norme EN-71-1 (2011)
- Les éprouvettes sont conditionnées en atmosphère normale des textiles
- Nombre d'essais rejetés : 0

OBSERVATIONS :

.....

