

CENTRE TECHNIQUE DU TEXTILE « CETTEX »

SERVICE LABORATOIRE

CHIMIE, EQL 08/5/1/P54

Rév.0 Date : Février 2013

Réf Dossier : AZ-5976(2026)

Fiched'essai : 5/7

Opérateur : NS

Exécuté le : 22/09/2026

Détermination de la force maximale d'arrachement des boutons

RÉSULTATS :

Notre Référence :	5976/2026
Valeurs individuelles des forces de rupture (en N)	473.8
	424.4
	429.7
	440.1
	438.5
Valeur moyenne (en N)	441

CONDITIONS D'ESSAIS :

- Les essais sont effectués selon la norme EN-71-1 (2011)
- Les éprouvettes sont conditionnées en atmosphère normale des textiles
- Nombre d'essais rejetés : 0

OBSERVATIONS :

Suite à la demande du client les échantillons ont été exposé à une température de (-25°C) pendant 24 heures.